

# ACRYPLAS SATINADO Q2

## PINTURA PROFESIONAL

FORMATO: 15L / 4L

Pintura plástica satinada con bajos niveles de COV'S, a base de copolímeros en dispersión. Excelente equilibrio entre aplicación, cubrición, blancura, rendimiento y lavabilidad. Idónea para uso profesional

- ✓ Interiores
- ✓ Superficies de albañilería.
- ✓ Acabado satinado suave
- ✓ Excelente cubrición
- ✓ Buena lavabilidad
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Bajos niveles de COV'S



ACABADO / COLOR	SATINADO / BLANCO	UNE-EN 13300
DENSIDAD	1,22 ± 0,05 Kg/L	ISO 2811-1
PH	8,5 – 9,2	
OPACIDAD	90 ± 2 % (para un rendimiento de 8 m <sup>2</sup> /L a 120 μm húmedas)	ISO 6504-3
RENDIMIENTO TEÓRICO	4-6 m <sup>2</sup> /L (50 micras secas)	ISO 23811
BRILLO 60° / 85°	18 ±5 UB/ 43 ±5 UB	UNE 48073
VISCOSIDAD	5 ± 3 Pa·s (20rpm, R4)	ASTM D 2196-10
BLANCURA BERGER	100 ± 2	UNE 48073
SOLIDOS EN VOLÚMEN	27 ± 2 %	ISO 23811
CONTENIDO MAX. COV PERMITIDO/PRODUCTO	100 g/l / <1g/l	2004/42/IIA

SECADO AL TACTO	30-35 MIN
REPINTADO	4 HORAS
SECADO TOTAL	10 – 15 DIAS
CÓDIGO TARIC	3209 10 00
HOJA DE SEGURIDAD	MSDS - 0171
TIPO DE RESIDUO	NO PELIGROSO

**1)** Asegúrese de que el soporte sea compacto y firme. **2)** Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. **3)** Respete las cantidades de dilución indicadas en el cuadro **4)** Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso. **5)** No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días desde su aplicación.

SISTEMA	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACIÓN	FIJATIVO TOTAL PRO	14-18 m <sup>2</sup> /l	1:3	1
IMPRIMACIÓN	ACRYPLAS SATINADA Q2	5-7 m <sup>2</sup> /l	10-15% AGUA	1
ACABADO	ACRYPLAS SATINADA Q2	4-6 m <sup>2</sup> /l	5-10% AGUA	2

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y, en todo caso, expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.

tkrom.com



by  
**tkrom**  
pinturas