

FICHA TÉCNICA

TKROM PREPARADO DE ESCAYOLA

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para rellenar agujeros y grietas.
- Para creación y reparación de molduras.
- Para fijación de elementos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

- Acabado fino.
- Color blanco.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE:

El soporte debe estar sano, y libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Aplicación:

Añadir medio litro de agua por cada kilo de polvo de producto, y mezclar hasta conseguir una pasta consistente. No volver a amasar una vez iniciado el fraguado.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente polvo	0.75 g/cc
Color	Muy blanco
Aplicación	
Mezcla	0.5l de agua por kg de polvo
Tiempo de fraguado	30 min a 20°C
Tiempo de trabajo	Aprox. 10 min a 20°C
Tiempo de secado	Variable según espesor y condiciones climáticas

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.