

FICHA TÉCNICA

TKROM PREPARADO DE CEMENTO RAPIDO

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para reparación de fugas de agua.
- Para reparaciones en depósitos de hormigón.

CARACTERÍSTICAS

- Indicado para trabajar sobre soportes húmedos.
- No retrae ni fisura una vez ha fraguado.
- Alta resistencia y dureza.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE:

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.

Aplicación:

Añadir 0.3 litros de agua por kilo de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

Aplicar con paleta o espátula. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

| Producto | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Densidad aparente polvo | 0.9 g/cc |
| Color | Gris |
| Aplicación | |
| Tiempo de trabajo | Aprox. 3-6 min |
| Consumo teórico | 1.5 kg/m ² en capa de 1 mm |

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre yeso.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.