

FICHA TÉCNICA

TKROM PREPARADO DE CEMENTO BLANCO

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para reparación de hormigón, piedra, ladrillo.
- Para reparaciones en baños y cocinas.
- Para fijación de sanitarios y fontanería.

CARACTERÍSTICAS

- Si se mezcla con arena y agua se puede utilizar para trabajos de albañilería sin mezclar con más materiales.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE:

El soporte debe estar plano, estable, resistente, seco y libre de grietas o materiales que reduzcan la adherencia. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Humedecer el soporte antes de aplicar.

Aplicación:

Para pegar y unir materiales añadir 0.35 litros de agua por kilo de polvo y amasar enérgicamente hasta obtener una pasta suave y consistente.

Para reparaciones y rellenos mezclar con arena lavada de granulometría compensada y añadir agua hasta formar una pasta manejable.

Aplicar con paleta o espátula. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad aparente polvo	1 g/cc
Color	Blanco
Aplicación	
Espesor máximo por capa	20 mm
Tiempo de fraguado	1 – 15 h
Tiempo de trabajo	Aprox. 3 h
Consumo teórico	1.5 kg/m ² en capa de 1 mm

PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C. No aplicar sobre yeso o pinturas.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.