



SUPERLITE EXTERIOR

FORMATO DE VENTA

15L

15L, 4L, 750ML

DESCRIPCIÓN

Pintura para fachadas, de acabado mate profundo, sin reflejos, a base de resinas PLIOLITE®. Posee una excepcional resistencia a la intemperie, gran adherencia y capacidad de penetración en el sustrato, incluso sobre superficies degradadas, y total resistencia a la alcalinidad. Impermeable y transpirable, seca muy rápidamente en cualquier condición climática y es insensible a la lluvia a los pocos minutos de su aplicación. Autolimpiable y resistente a hongos y mohos.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Exterior
Restauración centros históricos
Cemento
Paredes de ladrillo cara vista
Paredes de yeso
Hormigón
Piedra natural
Tejas

PROPIEDADES

- Excelente impermeabilidad
- Elevada transpirabilidad
- Gran poder de penetración
- Muy buena adherencia
- Resistente a agentes atmosféricos
- Elevada dureza
- Secado rápido
- Sin olor una vez seco

Disponible **TKROMATIC**

DATOS TÉCNICOS

Composición química	Resinas de Pliolite (R)	
Color	Blanco y colores	
Acabado	G3 Mate	ISO 2813
Densidad	1,53-1,57 g/ml	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad	100 ± 10 KU	UNE 48076
Sólidos en volumen	50-52%	UNE - EN ISO 23811
Permeabilidad al vapor de agua	V2 (media) Sd: 0,14 - 1,4 m	ISO 7783-2
Permeabilidad al agua líquida	W3 (baja) < 0,1 kg/ (m ² · h0.5)	UNE-EN 1062-3
Tamaño máximo de partícula	S1 (<100 micras) Fino	UNE-EN 1062-1
COV	< 430 g/L . Valor máximo permitido por la UE: 430 gr/L	2004/42/II A clasificación (c)
Rendimiento teórico	8-10 m ² /L (50 micras secas)	
Tiempos de secado	Secado al tacto	90-120 min
Tiempo de repintado	12 h	
Dilución	5-15% según sistema de aplicación	
Diluyente	TKROM DISOLVENTE SINTÉTICOS 345	
Limpieza	TKROM DISOLVENTE UNIVERSAL 302	

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

GENERALIDADES

En exteriores, no aplicar si se prevé lluvia, si se está a pleno sol del mediodía ni en días húmedos.

SUPERFICIES DE CEMENTO, HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA EN GENERAL

Controlar el estado de la superficie mural y reparar las posibles imperfecciones, con los morteros o productos apropiados. Eliminar cualquier resto de pinturas a la cal o al temple que pudiesen existir. Aplicar una o dos manos de TKROM IMPRIMACION SUPERLITE. A continuación, aplicar TKROM SUPERLITE EXTERIOR.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temp. Substrato	Min. + 5°C / Max. + 35°C
Temperatura Ambiente	5°C / 35°C
Punto de Rocío	La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de rocío para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

SISTEMA DE APLICACIÓN

SISTEMA DE APLICACIÓN	PRODUCTO	RENDIMIENTO	DILUCIÓN	CAPAS
IMPRIMACION (Cemento, Hormigón y Albañilería en general)	TKROM IMPRIMACION SUPERLITE EXTERIOR	6-8 m ² /L y capa	10% SEGÚN SISTEMA TKROM DTE CLOROCAUCHO 350 / TKROM DTE SINTÉTICOS 345	1 o 2
ACABADO	TKROM SUPERLITE EXTERIOR	8-10 m ² /L y capa	5-20% SEGÚN SISTEMA TKROM DTE CLOROCAUCHO 350/TKROM DTE SINTÉTICOS 345	1 o 2

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del producto:	Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto. Volver a agitar periódicamente. Ajustar viscosidad. En procesos largos se producirán evaporaciones, reajustar la viscosidad.
Método de aplicación:	Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola airless.
	Aplicar el producto con uniformidad para conseguir una perfecta absorción y humectación, así como una cubrición homogénea.
	Para su aplicación a pistola Airless, utilizar presiones de 100 a 120 bares con boquillas de 0,3 -0,4 mm, disolución del 5%, ángulo de aplicación 75-80°.
	Para su aplicación diluir el producto según lo expuesto con TKROM DISOLVENTE 345 SINTETICOS, TKROM DISOLVENTE 350 CLOROCAUCHO o TKROM DISOLVENTE 360 ECOLOGICO MULTIUSOS.

DATOS ADICIONALES

Seguridad e higiene	Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el etiquetado y la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del mismo, que contiene los datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones referidas a este tema. RESIDUO: PELIGROSO. CODIGO LER: 080111
Almacenaje	La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30° C ni inferiores a 5 °C será de 24 meses desde la fecha de fabricación. El almacenamiento se hará en lugar fresco y seco, en sus envases de origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la acción directa del sol.
Partida Arancelaria	Código TARIC: 3208 20 90
Nota	Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo. Para cualquier duda al respecto del tratamiento de las superficies citadas anteriormente o para el pintado de otros materiales específicos no contemplados en esta ficha, consultar el tratamiento adecuado a personal técnico acreditado por GRUPO TKROM.