



C-TEC®
ESPECIALISTAS EN
PRODUCTOS PARA
LA CONSTRUCCIÓN

Información del producto



TECNOLOGÍA
TRIBRID®
EXCLUSIVA

DATOS TÉCNICOS

Polímero TRIBRID®

Temperatura adecuada

para su empleo +5 °C a +40 °C

Fluir/combar < 3 mm

Secado en la piel 23 °C 50 % R.H. 25 minutos ±5 min

Tiempo de 23 °C 50 % R.H. 2-3 mm/12 hrs

secado completo

(Debido a la versatilidad de CT1 y a la multitud de aplicaciones diversas, tanto internas como externas, el tiempo de secado puede variar).

	Colores	Transparente + Plata
Densidad ISO 1183-1	1,58 kg/L	1,04 kg/L

Módulo elástico 100 %	1,15 N/mm ²	0,64 N/mm ²
------------------------------	------------------------	------------------------

**Disminución del volumen
tras el secado:**

	<3 %	<3 %
--	------	------

Dureza – DIN 53505:	55° Shore A	42° Shore A
----------------------------	-------------	-------------

Resistencia a la tensión:	290 N/mm ² (2,90 Mpa)	160 N/mm ² (1,60 Mpa)
----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Estabilidad térmica: -40 °C a +120 °C

Elongación de rotura

DIN 53504-S1	385.00%	500.00%
---------------------	---------	---------

Resistencia a las heladas durante el transporte: Hasta -15°C

Sistema de secado: Secado neutro

No tóxico

Certificado EC1 Plus A+ Indoor Air Comfort GOLD®

Certificado de preparación de alimentos ISEGA

ETAG 022

Resistencia química

Buena: Agua, agua marina, disolventes alifáticos, aceites, grasas, ácidos orgánicos diluidos.

Moderada: Ésteres, cetonas, aromáticos, cloro para disolventes clorados de piscinas.

Limitaciones: Ácidos y álcalis fuertes

Fijación de la suciedad: Prácticamente ninguna

Vida útil: 18 meses

- 1) Medidas según ISO 9040
- 2) Medidas según DIN 53504-S1
- 3) Medidas según DIN 53505

Todas las pruebas anteriores están basadas en la norma ISO 11.600 25HM ETAG 022 Anexo E, B y las pruebas adicionales del Anexo F.



Contacto: es.ct1.com **Web:** www.ct1.com

Toda la información, incluidas las ilustraciones, son fidedignas. No obstante, los clientes deben evaluar independientemente la idoneidad de cada producto para su empleo. C-TEC no garantiza que toda la información sea precisa y no se responsabiliza de su uso. Las únicas obligaciones de C-TEC son las que figuran en las condiciones generales de venta de este producto, y en ningún caso C-TEC se hará responsable de ningún accidente indirecto o consecuente que se derive de la venta, reventa, uso o mal uso de este producto. (2020522)